



LINEA MAGNEETVERF

Binnen en buiten

Referentie : 462 0999 10

Uitgave : juli 2009

VOORSTELLING : Magneetgevoelige primer op basis van emulsie van natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen (plantaardige oliën, caseïne, water) en niet toxische metaalladingen.

VERPAKKING: 0,5L (mogelijkheid voor grotere verpakkingen: ons contacteren).

KLEUR: Grijs

VERDUNNING: water

CLASSIFICATIE: AFNOR NFT 36 005

Familie 1 – Klasse 2a

MILIEUKWALITEITEN (DERIVERY PROMOTOR):

Geen uitwaseming van VOC - Bevat geen van aardolie afgeleid product.

VOORNAAMSTE KWALITEITEN:

Overschilderbaar door ieder type verf zonder verlies van eigenschappen.

Mag worden overschilderd met Natura Mat voor (school)borden en biedt aldus een dubbele functie: traditioneel bord en magnetisch bord.

AANBEVOLEN GEBRUIKEN: alle gebruikelijke ondergronden van de bouw (cement, plaaster, oude verven, houtwerk, enz.)

BESTEMMING : aanplakborden, schoolborden, kinderkamers.

NIET GEBRUIKEN : op condenserende ondergronden noch in volle zon en op verhitte ondergrond.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN BIJ 20°C :

Viscositeit	Densiteit NFT 30020	Hechting	Wasbaarheid	Glans
Brijachtig	3	Uitstekend	Niet van toepassing	Mat

EIGENSCHAPPEN VAN DE DROGE FILM : Rendement: 6m²/L op effen ondergrond

AANBRENGMATERIAAL: Kwast, rol met middellange vezels, of beter, brede spatel. Hoe dikker de laag hoe beter de magnetisch aantrekkingskracht

VOORBEREIDING VAN DE OPPERVLAGKEN VOOR SCHILDERWERK: Afwassen, stofvrij

maken, doordrenken van extreem poreuze ondergronden.

VOORBEREIDING VAN DE OPPERVLAKKEN NA SCHILDERWERK: Licht schuren voor een effen afwerking.

PRODUCTVOORBEREIDING: Het product goed mengen met behulp van een proper voorwerp.

NB: het magnetisch potentieel staat rechtstreeks in verhouding tot de aangebrachte dikte en de kracht van de magneet.

DROOGTIJD: Droog: 2u – Overschilderbaar: 12u.

HOUDBAARHEID: 2 jaar in originele niet geopende verpakking (temperatuur >5°C en <30°C).

HYGIENE EN VEILIGHEID: Fiche met de veiligheidsgegevens op simpele aanvraag.
