



# POZZO NUOVO

## Badigeon à l'huile de lin

# KALKVERF

## Met lijnzaadolie

### Beschrijving

Deze gebruiksklare, 100% natuurlijke kalkverf heeft een witte kleur.

Geschikt voor binnen en buiten.

Verpakking : metalen emmers van 5, 10 en 20 liter.

Bewaring : onder goede omstandigheden meerdere jaren. De emmers moeten vorstvrij worden opgeslagen en op de pleister moet permanent een laagje van enkele mm water staan.

**Samenstelling** : natuurlijke deegkalk, kalkwater, lijnzaadolie, cellulose, bruine zeep.

Producent C€ 0333-CPD-33426

### Vorbereiding van de ondergrond

Enkel op propere vet- en stofvrije ondergronden.

**Minerale ondergronden** : natmaken tot verzadiging voor het aanbrengen.

**Gladde ondergronden** : om overall een homogene zuigkracht te creëren (voegen, reparaties) moet op voorhand een degelijke primer worden aangebracht in 1 of 2 lagen.

### Bereiding

Bij voorkeur machinaal mengen in de emmer om een homogene consistentie te bekomen.

Tijdens het mengen indien gewenst de op voorhand bereide pigmenten toevoegen (zie fiche : voorbereiding van de kleurpigmenten)

### Verwerking

De verf wordt aangebracht in minimum 2 lagen met een blokborstel of een spalter.

Indien nodig mag de verf worden verdund met water om de verwerkbaarheid te verbeteren : op sterk zuigende ondergronden mag de eerste laag worden verdund met tot 50% water.

Een te snelle droging kan leiden tot verpoederen van de verf : om dit te vermijden de verf aanbrengen op een nog niet volledig uitgedroogde ondergrond, en/of lichtjes bevochtigen tussen de verschillende lagen.

Niet verwerken bij vorst, bevroren ondergronden, te warme ondergronden, hevige wind of regen. Doorgaans wordt enkel gewerkt bij temperaturen tussen 5° en 30°C. Bij warmer weer moeten de nodige maatregelen worden genomen om te snelle droging te vermijden. Te snelle droging kan leiden tot verpoedering van de verf.

### Verbruik

Gemiddeld verbruik (sterk afhankelijk van de ondergrond)

Ongeveer 8m<sup>2</sup> per liter en per laag op weinig zuigende ondergrond

Ongeveer 6m<sup>2</sup> per liter en per laag op zuigende ondergronden.

### Bescherming

Na droging (24 à 48h), is het mogelijk om onze fixeergel aan te brengen (zie technische fiche). Deze maakt de kalkverf veegvaster en afwasbaar en biedt bij buitengebruik een extra bescherming tegen regen.

### Reinigen van het gereedschap en behandeling van overschotten

Het reinigen van het gereedschap gebeurt met water.

De metalen emmer kan worden gerecycleerd (containerpark).

Productresten kunnen in de natuur worden geloosd zonder schade voor het milieu.

Zie ook de veiligheidsfiche op [www.pozzonuovo.fr](http://www.pozzonuovo.fr)

**Voor een veilig gebruik**



gevaren

R 36: Irriterend voor de ogen.

R 43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

veiligheidsmaatregelen

S 2: Buiten bereik van kinderen bewaren.

S 24/25: Aanraking met de ogen en de huid vermijden

S 26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S 36/39 :Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.

S 46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen

Meer info : [www.petersteen.be](http://www.petersteen.be)